

Технический лист N02.06 от 15.03.2018

# Мастика битумная SmartMix

ТУ 5775-003-75898250-2015

## Описание

Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов, наполнителей и органических растворителей.

## Назначение

Предназначена для обмазочной гидроизоляции строительных конструкций, заделки швов и трещин. Создает надежный гидроизоляционный слой.

## Расход битумной мастики:

Для гидроизоляции: 1 кг/м<sup>2</sup> на один слой



## Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C мастику необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

## Технические характеристики

Показатель	Ед.изм	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления с металлом	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24ч, по массе	%	не более 2	
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах 73-93	ГОСТ 31939-2012
Теплостойкость	°С	не менее 80	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение 10 мин	-	выдерживает	

## Логистические параметры

Наименование	Масса ведра	На паллете	Вес паллета	Размер паллета
Мастика битумная 20 кг	20 кг	36 шт.	737 кг	100x120 см
Мастика битумная 10 кг	10 кг	60 шт.	617 кг	100x120 см
Мастика битумная 5 кг	5 кг	96 шт.	497 кг	80x120 см
Мастика битумная 3 кг	3 кг	120 шт.	377 кг	80x120 см